

Finition anticorrosion EPOLIT[®] 111 - 211

Finition époxy EPOLIT[®] 111 – 211 pigmentée ou non

INGREDIENTS :

		à 20°C	à 10°C
Résine :	EPOLIT[®] 111	10,00 Kg	11,00 Kg
Durcisseur :	EPOLIT[®] 211	5,00 Kg	5,50 Kg
Agent débullant :	EPOLIT[®] 314	0,075 Kg	0,09 Kg
Charge transparente :	EPOLIT[®] XO	9,00 Kg	7,00 Kg
En version pigmentée, introduire la charge DORSILIT 6400 en lieu et place de la charge EPOLIT[®] XO :			
Pigment :	EPOLIT[®] 4-RAL	1,20 Kg	1,32 Kg
Charge :	DORSILIT 6400	8,00 Kg	5,00 Kg

MATERIEL :

Récipient de gâchage propre de 40 litres environ
 Mélangeur manuel avec agitateur permettant un pétrissage du mortier par exemple :



Equipement de dosage du liant
 Flacon doseur pour l'agent débullant
 Equipement traditionnel d'appliqueur

TRAVAUX PREALABLES :

Mise en place du revêtement **EPOLIT[®]** saupoudrée et ôter l'excédent du saupoudrage

MELANGE :

Verser les quantités de résine, de durcisseur, de pigment et d'agent débullant dans le récipient de gâchage
 Mélanger à l'aide du mélangeur pendant 1 minute environ à vitesse lente pour éviter les éclaboussures
 Ajouter la charge, puis mélanger pendant 2 minutes minimum, à 10°C 3 minutes au moins

APPLICATION :

Verser le mélange à recouvrement sur la dernière gâché déjà appliquée et mettre en place à l'aide d'une raclette caoutchouc puis égaliser à l'aide d'un rouleau.

CONSOMMATION :

0,7 Kg / m² selon le degré d'antidérapance choisi et la qualité des agrégats de saupoudrage, soit pour un mélange 34 m² de couverture environ.

CONDITIONS D'APPLICATION :

T° du support et ambiance > à 10°C **et** T° du support point de rosée + 3°C

TRAVAUX A POSTERIORI :

Application de la suite du complexe **EPOLIT®**.

SECURITE :

Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes
Bien ventiler les lieux d'application
Maintenir les lieux de mélange et d'application propres
Voir fiches de données de sécurité **EPOLIT®** des ingrédients.

Nota important :

Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution constante des techniques peut nous conduire à modifier nos produits et leur composition. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s'assurer à chaque livraison qu'il dispose bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste responsable de son chantier.

*Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d'application. Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme de la **Finition EPOLIT® 111 - 211** doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.*