

## Revêtement EPOLIT<sup>®</sup> PU 530

### Revêtement polyuréthane en phase aqueuse thixotrope pour relevés

#### INGREDIENTS :

Résine :	<b>EPOLIT<sup>®</sup> PU 500 A</b>	1,00 Kg
Durcisseur :	<b>EPOLIT<sup>®</sup> PU 500 B</b>	1,00 Kg
Charge:	<b>EPOLIT<sup>®</sup> PU 530</b>	10,00 Kg
<b>Soit un kit de</b>		<b>12.00 Kg</b>

#### MATERIEL :

- Récipient de gâchage propre de 25 litres environ
- Mélangeur manuel avec agitateur permettant un pétrissage du mortier par exemple :



ou autre

- Equipement traditionnel d'appliqueur
- Platoir italien inox, truelle, langue de chat et fer à gorge.

#### TRAVAUX PREALABLES :

Préparation de la surface

Si le support est particulièrement absorbant, passer un primaire **EPOLIT<sup>®</sup> 201-S** saupoudré de silice grain N°7 et laisser durcir.

#### MELANGE :

1. Verser les deux composantes liquides, (résine et durcisseur) dans le récipient de charge.
  2. Mélanger à l'aide du mélangeur pendant 2 minutes environ à vitesse lente pour éviter les éclaboussures.
- plus il fait froid, plus il est nécessaire de mélanger longtemps.

**APPLICATION :**

Présenter progressivement la quantité de mortier nécessaire et étaler puis calibrer à l'aide du plateau. Fermer le revêtement au plateau pour d'obtenir une surface bien lisse et fermée. L'épaisseur normale est de l'ordre de 4 à 5 mm. Pour obtenir des couches plus épaisses, superposer plusieurs applications.

**CONSOMMATION :**

9 à 11 Kg / m<sup>2</sup> selon la qualité du support et l'épaisseur à obtenir.

**CONDITIONS D'APPLICATION :**

T° du support et ambiance > à 8°C  
et T° du support > Température Point de rosée + 3°C

**TRAVAUX A POSTERIORI :**

Facultatif

**SECURITE :**

Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes  
Bien ventiler les lieux d'application  
Voir fiches de données de sécurité **EPOLIT® PU 500 A** et **EPOLIT® 500 B**.

*Nota important :*

*Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution constante des techniques peut nous conduire à modifier nos produits et leur composition. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s'assurer à chaque livraison qu'il dispose bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste responsable de son chantier.*

*Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d'application.*

*Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme du **Revêtement polyuréthane EPOLIT® PU 530** doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.*