

Relevés EPOLIT[®] G.UP.

Relevés en EPOLIT[®] G.UP.

INGREDIENTS :

Résine :	EPOLIT[®] 111	à 20°C 1,00 Kg
Durcisseur :	EPOLIT[®] 212	0,50 Kg
Agent thixotropant :	EPOLIT[®] 353	0,08 Kg
Charge :	EPOLIT[®] G.UP.	6,00 Kg

MATERIEL :

Récipient de gâchage propre de 15 litres environ
 Mélangeur manuel avec agitateur permettant un pétrissage du mortier par exemple :



Equipement de dosage du liant et agent thixotropant
 Equipement traditionnel d'applicateur
 Fer à gorge etc

TRAVAUX PREALABLES :

- 1- Ponçage de la surface à traiter
- 2- Eventuellement mise en place de profilés en tête des relevés
- 3- Passer un premier primaire saupoudré en DORSILIT N°7 à raison de 1kg/m² soit 1 grain (0,6 à 1,2 mm) tous les 2 ou 3 mm.

MELANGE :

- 1- Verser les quantités de résine, de durcisseur et d'agent thixotropant dans le récipient de gâchage.
- 2- Mélanger à l'aide du mélangeur pendant 1 minute environ à vitesse lente pour éviter les éclaboussures.
- 3- Ajouter la charge, puis mélanger pendant 2 minutes minimum, à 10°C 3 minutes au moins. Attention, ce gâchage n'est pas aisé et doit être opéré avec beaucoup de soin.
- 4- Le mélange obtenu doit être très ferme et ne doit pas coller aux outils.

APPLICATION :

- 1- Passer un second primaire thixotrope au pinceau le plus finement possible.
- 2- Mettre en place le mortier thixotrope à l'aide d'une truelle ou autre outil adéquate.
- 3- Serrer au fer à gorge ou au platoir et bouteille.

De petites surfaces peuvent être lissées à l'aide d'un pinceau humide de solvant.

CONSOMMATION :

Suivant hauteur et épaisseur

CONDITIONS D'APPLICATION :

T° du support > à 10°C
et T° ambiante > à 10°C
et T° du support > Point de rosée + 3°C

TRAVAUX A POSTERIORI :

Un léger passage de papier de verre aide à égrainer la surface avant passage d'une finition

Le revêtement fini peut recevoir une finition mate ou peut être doté d'un soin à l'émulsion polymère

SECURITE :

Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes

Bien ventiler les lieux d'application

Maintenir les lieux de mélange et d'application propres

Voir fiches de données de sécurité **EPOLIT®** des ingrédients.

Nota important :

Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution constante des techniques peut nous conduire à modifier nos produits et leur composition. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s'assurer à chaque livraison qu'il dispose bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste responsable de son chantier.

Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d'application.

*Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme du **Revêtement autolissant décoratif EPOLIT® G.UP.** doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.*