

MORTIER COLLE EPOLIT[®] 102-S

Mortier de pose de carrelage

INGREDIENTS :

	à 20°C	à 10°C
Résine : EPOLIT[®] 102-S/A	4,40 Kg	4,906 Kg
Durcisseur : EPOLIT[®] 102-S/B	2,20 Kg	2,453 Kg
Charge : 290 SE	25 Kg	25 Kg

MATERIEL :

Récipient de gâchage propre de 20 litres environ
Mélangeur manuel avec agitateur permettant un pétrissage du mortier par exemple :



Equipement de dosage du liant
Equipement traditionnel d'apporteur
Peigne à colle de 6 ou de 8

TRAVAUX PREALABLES :

Grenailage ou ponçage de la surface
Repérage des joints de fractionnement
Si le support est particulièrement absorbant, passer un primaire

MELANGE :

Verser les quantités de résine et de durcisseur dans le récipient de gâchage
Mélanger à l'aide du mélangeur pendant 1 minute environ à vitesse lente pour éviter les éclaboussures
Ajouter les charges, les 3/4 d'abord, puis mélanger pendant 1 minute environ
Ajuster la consistance du mortier avec la quantité restante puis mélanger pendant 2 minutes au moins – plus il fait froid, plus il est nécessaire de mélanger longtemps

APPLICATION :

Verser progressivement la quantité de mortier nécessaire et étaler puis calibrer à l'aide du peigne

La pose peut se faire à l'aide d'une grille, d'un jeu de règles ou règle et ficelles

CONSOMMATION :

5 à 8 Kg / m² selon le peigne choisi et la qualité du support

CONDITIONS D'APPLICATION :

T° du support et ambiance > à 10°C **et** T° du support Point de rosée + 3°C

TRAVAUX A POSTERIORI :

Si on trouve, malgré la vigilance de l'applicateur, des amas de mortier colle durci en surface des carreaux posés, ceux-ci peuvent facilement être nettoyés à l'aide de **DECAPOX 1007 gel**

SECURITE :

Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes

Bien ventiler les lieux d'application

Voir fiches de données de sécurité **EPOLIT® 102-S/A**, **EPOLIT® 102-S/B** et 290 SE.

Nota important :

Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution constante des techniques peut nous conduire à modifier nos produits et leur composition. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s'assurer à chaque livraison qu'il dispose bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste responsable de son chantier.

*Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d'application. Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme du **MORTIER COLLE EPOLIT® 102-S** doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.*