

Revêtement EPOLIT® A2

Revêtement talochable monocouche pour épaisseurs moyennes, résistant à l'abrasion

INGREDIENTS :

| | | à 20°C | à 10°C |
|-------------------|----------------------|----------|----------|
| Résine : | EPOLIT® 111 | 4 Kg | 4,4 Kg |
| Durcisseur : | EPOLIT® 201-S | 2 Kg | 2,2Kg |
| Agent débullant : | EPOLIT® 314 | 0,03 Kg | 0,03 Kg |
| Pigment : | EPOLIT® 4-RAL | 0,50 Kg | 0,5 Kg |
| Charge composée: | ISG A2 | 25,00 Kg | 25,00 Kg |

MATERIEL :

Récipient de gâchage propre de 25 litres environ
 Mélangeur manuel avec agitateur permettant un pétrissage du mortier par exemple :



ou autre

Equipement de dosage du liant
 Flacon doseur pour l'agent débullant
 Equipement traditionnel d'apporteur
 Caisse à étaler (facultatif)

TRAVAUX PREALABLES :

- 1- Grenailage ou ponçage de la surface,
- 2- Repérage des joints de fractionnement,
- 3- Si le support est particulièrement absorbant, passer un primaire saupoudré.

MELANGE :

- 1- Verser les quantités de résine, de durcisseur, de pigment et d'agent débullant dans le récipient de gâchage
- 2- Mélanger à l'aide du mélangeur pendant 1 minute environ à vitesse lente pour éviter les éclaboussures
- 3- Ajouter la charge, puis mélanger pendant 2 minutes minimum, à 10°C 3 minutes au moins

APPLICATION :

- 1- Verser le mélange à recouvrement sur la dernière gâchée déjà appliquée et mettre en place à l'aide du plateau ou de la caisse à étaler
- 2- Lisser à l'aide du plateau
- 3- Finir à l'aide d'un rouleau à peindre poils de 15 mm pour faire remonter du liant (facultatif)

CONSOMMATION :

Minimum 2 kg /m²/mm d'épaisseur :

- Soit pour un mélange chargé 4 pour 1 d'épaisseur 5mm : 3m² par gâchée,
- Soit environ 10 kg/m² pour 5 mm d'épaisseur

CONDITIONS D'APPLICATION :

- T° du support et ambiance > à 10°C
- et**
- T° du support point de rosée + 3°C

TRAVAUX A POSTERIORI :

Si nécessaire recouper et garnir les joints de rupture
Le revêtement fini peut recevoir une finition (facultative).

SECURITE :

Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes
Bien ventiler les lieux d'application
Maintenir les lieux de mélange et d'application propres
Voir fiches de données de sécurité **EPOLIT®** des ingrédients.

Nota important :

Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution constante des techniques peut nous conduire à modifier nos produits et leur composition. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s'assurer à chaque livraison qu'il dispose bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste responsable de son chantier.

*Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d'application. Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme du **Revêtement EPOLIT® A2** doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.*