

EPOLIT® 301

Caractéristiques Base de Mannich
Couleur brune, fortement jaunissant.

Propriétés et domaines d'utilisation **EPOLIT® 301** est destiné à accélérer des systèmes époxydiques. Le dosage conseillé est de 2 à 5 % par rapport au liant. Dans des cas particuliers, **EPOLIT® 301** peut être utilisé comme durcisseur de résines époxy.

Données techniques	Propriété	Valeur	Méthode
	Viscosité à 25°C	200 à 400 mPa.s	DIN EN ISO 3219
	Viscosité à 10°C	env. 1200 mPa.s	
	Densité à 25°C	0,98 g/cm ³	ISO 2811-2
	Couleur	max. 7	Gardner, ISO 4630
	Extrait sec	100%	
	Point d'éclair	> 100°C	DIN-ISO 3679
	Dosage conseillé	2 à 5 %	par rapport au liant

Stockage 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante.

Sécurité Lors de la manipulation et l'utilisation des résines et durcisseurs époxy se conformer impérativement à la fiche de sécurité correspondante et les règlements en vigueur.

Etiquetage Xn - nocif

Les renseignements et informations contenus dans cette fiche technique s'appuient sur de nombreux essais et sont donnés à titre indicatif à l'utilisateur. Ils sont cependant non contractuels. De plus, nous ne pouvons assumer une quelconque responsabilité quant à l'utilisation et l'emploi de ce produit.