

EPOLIT[®] 102-S/B

Caractéristiques Adduct de polyamines cycloaliphatiques modifié.

Propriétés et domaines d'utilisation **EPOLIT[®] 102-S/B** est en principe utilisé en combinaison avec des résines époxy compatibles, notamment **EPOLIT[®] 102-S/A**, pour la formulation de systèmes de revêtements de sol sans solvant.

Données techniques	Propriété	Valeur	Méthode
Propriétés du système avec EPOLIT 102 A	Viscosité à 23°C	env.45 +/-10 mPa.s	DIN EN ISO 3219
	Viscosité à 10°C	env. 95 mPa.s	
	Densité à 23°C	1,01 g/cm ³	ISO 2811-2
	Couleur	< 3	Gardner, ISO 4630
	Extrait sec	100%	
	Point d'éclair	> 100°C	
	Dosage conseillé	50g	pour 100g
	Visco. initiale à 23°C	env. 120 mPa.s	DIN EN ISO 3219
	Pot Life	15 à 19 min	23 à 40°C / 100ml
	Temp. min. d'utilisat.	8 °C	

Stockage 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante.

Sécurité Lors de la manipulation et l'utilisation des résines et durcisseurs époxy se conformer impérativement à la fiche de sécurité correspondante et les règlements en vigueur.

Etiquetage C - corrosif

Les renseignements et informations contenus dans cette fiche technique s'appuient sur de nombreux essais et sont donnés à titre indicatif à l'utilisateur. Ils sont cependant non contractuels. De plus, nous ne pouvons assumer une quelconque responsabilité quant à l'utilisation et l'emploi de ce produit.