

DORSILIT 6400

Domaines d'utilisation Sols / chapes à liant hydraulique, sols / chapes à liant synthétique, béton synthétique, matériaux composites.

Propriétés Cette charge est composée de sables de quartz en courbe granulométrique précise. La charge DORSILIT 6400 est exempte d'impuretés et d'humidité.

Données techniques	Propriété	Valeur	Méthode
	Humidité	< 1 part en %	DIN ISO 787/2
	Densité	2,65 g/ml	DIN ISO 787/10
	Densité apparente	0,93 g/ml	
	Granulométrie	0 - 71 µm	

Composition chimique	Oxide	Valeur	Méthode
	SiO ²	98,8 part en %	DIN 51001
	Al ² O ³	0,20 part en %	DIN 51001
	Fe ² O ³	0,10 part en %	DIN 51001
	TiO ²	0,24 part en %	DIN 51001
	K ² O	< 0,1 part en %	DIN 51001
	Na ² O	< 0,1 part en %	DIN 51001
	CaO	< 0,01 part en %	DIN 51001
	MgO	< 0,01 part en %	DIN 51001

Granulométrie	Granulométrie / µm	% en masse
	0 à 71	

Stockage Nos produits sont sujets à un vieillissement normal et ne devraient pas être stockés plus d'un an après leur départ de l'usine. Vous trouverez des indications pour le traitement des pertes dans notre FDS.

Sécurité Non soumis au marquage, consulter la fiche de données de sécurité produit.

Conditionnement En sacs de 25 Kg sur palettes d'une tonne.

Les renseignements et informations contenus dans cette fiche technique s'appuient sur de nombreux essais et sont donnés à titre indicatif à l'utilisateur. Ils sont cependant non contractuels. De plus, nous ne pouvons assumer une quelconque responsabilité quant à l'utilisation et l'emploi de ce produit.