

## EPOLIT® 230

**Caractéristiques** Adduct de polyamines cycloaliphatiques modifiés, accéléré.

**Propriétés et domaines d'utilisation**

**EPOLIT® 230** est en principe utilisé en combinaison avec des résines époxy compatibles, notamment **EPOLIT® 130**, pour la formulation de systèmes de **revêtements anticorrosion** sans solvant. Convient particulièrement pour les stratifiés, mortiers et finitions.

Données techniques	Propriété	Valeur	Méthode
	Viscosité à 23°C	env.220 mPa.s	DIN EN ISO 3219
	Viscosité à 10°C	env. 590 mPa.s	
	Densité à 23°C	1,06 g/cm <sup>3</sup>	ISO 2811-2
	Couleur	< 2	Gardner, ISO 4630
	Extrait sec	100%	
	Point d'éclair	> 100°C	

Propriétés du système avec EPOLIT 130			
	Dosage conseillé	60g	pour 100g
	Visco. initiale à 23°C	env. 800 mPa.s	DIN EN ISO 3219
	Pot Life	25 min	23 à 40°C / 100ml
	Temp. min. d'utilisat.	10 °C	25 mn

**Stockage** 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante.

**Sécurité** Lors de la manipulation et de l'utilisation des résines et durcisseurs époxy se conformer impérativement à la fiche de sécurité correspondante et aux règlements en vigueur.

**Etiquetage** C - corrosif

Les renseignements et informations contenus dans cette fiche technique s'appuient sur de nombreux essais et sont donnés à titre indicatif à l'utilisateur. Ils sont cependant non contractuels. De plus, nous ne pouvons assumer une quelconque responsabilité quant à l'utilisation et l'emploi de ce produit.