

EPOLIT[®] TOP Renfort

Caractéristiques Système époxy bi-composant sans solvant à base de résine époxy cyclo-aliphatique et un durcisseur cyclo-aliphatique. Ce système est particulièrement **bien adapté pour la finition, la consolidation** et **l'entretien** annuel des revêtements extérieurs à haute **valeur** esthétique. Non jaunissant.

Propriétés et domaines d'utilisation Le liant **EPOLIT[®] TOP Renfort** a été développé pour des applications à l'extérieur comme à l'intérieur pour des revêtements et finitions non jaunissants. Bien adapté pour des vitrifications sur Quartz-Colorés, moquettes de marbre, autolissants et vernis épais.

Données techniques	Propriété	Valeur	Méthode
	Viscosité à 23°C	600 +/- 50 mPa.s	ISO 3219
	Viscosité à 10°C	env. 1200 mPa.s	
	Densité à 23°C	1,02 g/cm ³	ISO 2811-2 3
	Rapport de mélange	100 / 50	
	DPU	env. 35 min. à 25°C	pour 100 ml
	Dureté shore D	70	ISO 868-1985

Stockage 12 mois dans son emballage d'origine non ouvert à température ambiante.

Sécurité Lors de la manipulation et l'utilisation des résines et durcisseurs époxy se conformer impérativement à la fiche de sécurité correspondante et les règlements en vigueur.

Etiquetage	Composante A	XI - irritant N- dangereux pour l'environnement
	Composante B	C - corrosive

Les renseignements et informations contenus dans cette fiche technique s'appuient sur de nombreux essais et sont donnés à titre indicatif à l'utilisateur. Ils sont cependant non contractuels. De plus, nous ne pouvons assumer une quelconque responsabilité quant à l'utilisation et l'emploi de ce produit.