

Revêtement multicouche EPOLIT[®] MD

Revêtement époxy multicouche rigide pigmenté ou QC

INGREDIENTS :

		à 20°C	à 10°C
Résine :	EPOLIT[®] 111	8,00 Kg	8,80 Kg
Durcisseur :	EPOLIT[®] 211	4,00 Kg	4,40 Kg
Charge :	DORSIMIX FILLER X	25,00 Kg	25,00 Kg
Charge de saupoudrage :	DORSILIT N° 7 ou 8	25,00 Kg	25,00 Kg

MATERIEL :

Récipient de gâchage propre de 40 litres environ
 Mélangeur manuel avec agitateur permettant un pétrissage du mortier par exemple :



ou autre

Equipement de dosage du liant
 Equipement traditionnel d'apporteur
 Peigne N°5
 Chaussures à clous

TRAVAUX PREALABLES :

Grenailage, rabotage ou ponçage de la surface
 Primaire ou tiré à zéro suivant FA 1107 ou FA 1136

MELANGE :

- 1- Verser les quantités de résine et de durcisseur dans le récipient de gâchage.
- 2- Mélanger à l'aide du mélangeur pendant 1 minute environ à vitesse lente pour éviter les éclaboussures.
- 3- Ajouter la charge DORSIMIX 290 SE, puis mélanger pendant 2 minutes minimum, à 10°C 3 minutes au moins.

APPLICATION :

- 1- Verser le mélange à recouvrement sur la dernière gâchée déjà appliquée et mettre en place à l'aide du peigne.
- 2- Après 10 minutes environ ou plus, saupoudrer au DORSILIT N°7 ou 8.
- 3- Appliquer une couche de vitrification non pigmentée sur le saupoudrage QC, pigmentée pour le saupoudrage silice, quantités suivant le degré d'antidérapance désiré.

CONSOMMATION :

4 Kg / m² du mortier pour une épaisseur de 2,5 mm, soit pour un mélange environ 9 m² de couverture.

3,5 à 4 Kg / m² de sable de saupoudrage, compris un léger excédent.

Epaisseur totale 5 à 6 mm.

0,6 à 0,8 kg/m² pour la couche de vitrification ou fermeture

CONDITIONS D'APPLICATION :

- T° du support et ambiance > 10°C
- **Et** T° du support = T° point de rosée + 3°C

TRAVAUX A POSTERIORI :

Vitrification pigmenté ou non suivant FA 1114 ou FA 1115.

Le revêtement fini peut recevoir une finition mate ou satiné (facultatif).

SECURITE :

Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes

Bien ventiler les lieux d'application

Maintenir les lieux de mélange et d'application propres

Voir fiches de données de sécurité **EPOLIT®** des ingrédients.

Nota important :

Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution constante des techniques peut nous conduire à modifier nos produits et leur composition. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s'assurer à chaque livraison qu'il dispose bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste responsable de son chantier.

*Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d'application. Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme du **Revêtement EPOLIT® MD** doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.*