

## MEMBRANE EPOLIT® 163

### Membrane souple polyuréthane

#### INGREDIENTS :

En kit prêt à l'emploi :

**EPOLIT® PU 163 Partie A :** 20,00 Kg  
**EPOLIT® PU 163 Partie B :** 5,00 Kg

Option pour la version thixotrope :

**EPOLIT® 353** 1,25 Kg

#### MATERIEL :

Le tonnelet de la partie A sert de récipient de gâchage pour les deux parties.  
Un mélangeur manuel avec agitateur permettant un brassage du mélange par exemple :



ou autre

Equipement de dosage du liant  
Equipement traditionnel d'applicateur  
Peigne de N° 9

#### TRAVAUX PREALABLES :

- 1- Grenailage ou ponçage de la surface
- 2- Primaire obligatoire EPOLIT 111/201-S saupoudré. Voir FA 1107
- 3- Respecter le temps de recouvrement.

#### MELANGE :

Verser le jerrican de durcisseur **Partie B** dans le tonnelet **Partie A**.  
**Mélanger** à l'aide du mélangeur **pendant 2 minutes** environ à vitesse lente pour éviter les éclaboussures.  
Plus il fait froid, plus il est nécessaire de mélanger longtemps.

### APPLICATION :

Verser progressivement la quantité de mélange nécessaire et étaler puis calibrer à l'aide du peigne

### CONSOMMATION :

4 à 5 Kg / m<sup>2</sup> selon le peigne choisi et la qualité du support.

### CONDITIONS D'APPLICATION :

T° du support et ambiance > à 10°C  
**et** T° du support > T°Point de rosée + 3°C

### TRAVAUX A POSTERIORI :

La membrane ne reste jamais nue et doit être recouverte :

- soit par un revêtement,
- soit par une chape

### SECURITE :

Porter les équipements de protection appropriés tels que gants et lunettes  
Bien ventiler les lieux d'application  
Voir fiches de données de sécurité **FDS 1107, FDS 0969, FDS 0970.**

### *Nota important :*

*Les renseignements donnés par la présente fiche sont fournis à titre indicatif. Ils sont basés sur notre connaissance à ce jour. Cependant, l'évolution constante des techniques peut nous conduire à modifier nos produits et leur composition. Les données physico-chimiques qui en découlent seront alors modifiées en conséquence. Il appartient au client de s'assurer à chaque livraison qu'il dispose bien de la dernière fiche actualisée. Notre garantie se limite à la qualité des produits livrés. En conséquence, CEFORA ne saurait voir son rôle assimilé ou substitué à celui de l'applicateur qui reste responsable de son chantier.*

*Il est souhaitable que nous soyons consultés pour chaque utilisation ou type d'application. Toute réclamation concernant l'obligation pour CEFORA de la délivrance conforme du **MEMBRANE EPOLIT® 163** doit être formulée au plus tard un mois après la date de livraison.*